

**Adda 2K RAPID FOLIELIM** är ett svenskproducerat tvåkomponentslim. **Adda 2K RAPID FOLIELIM** används för vattentätning av golv och vägg i bostadsmiljö eller utrymmen med liknande belastning. Produkten kan användas som ett diffusionsöppet tätskikt vid tillskjutande fukt, följ anvisning Adda D-System. **Adda 2K RAPID FOLIELIM** är en systemprodukt som ingår i Adda 2K-System och Adda D-System.

**Adda 2K RAPID FOLIELIM** har en tixotrop konsistens vilket ger en snabb montering och väldigt god övervätning mellan underlag och **Adda TÄTFOLIE**. **Adda 2K RAPID FOLIELIM** används på både sugande och täta underlag som lim och skarvförsegling. **Adda 2K RAPID FOLIELIM** är självhårdande och kapillärspärrande, ger en stark limfog.

**Adda 2K RAPID FOLIELIM** kan också användas för skrapspackling/portätning av underlag.

## BRUKSANVISNING

- Innan du börjar:** En förutsättning för ett lyckat resultat är att underlaget grundas med **Adda PRIMER**. Material och underlag bör inte ha lägre temperatur än +10°C samt en relativ fuktighet över 90% i underlaget.
- Förbehandling:** Underlaget ska vara torrt, fast och rent. Lösa partikler avlägsnas. Fett och olja tas bort med **Adda GROVRENS** eller **Adda SUPERVASK** utblandat 1:10 för högtrycks-spolning. Sprickor, porer eller hål ska vara spacklade och torra innan applicering med **Adda 2K RAPID FOLIELIM**. Krav för betong och murbruk är max 85% relativ luftfuktighet. Alla ytor ska förbehandlas (primas). **Adda PRIMER** används på gips-, fiber- och spånplattor och som vattenavvisare på »torra« zoner i våtrum. Sugande underlag av betong eller gips förbehandlas med **Adda PRIMER** utspädd 1:3. Låt torka minst en timme innan applicering av **Adda 2K RAPID FOLIELIM**.
- Applicering:** **Adda 2K RAPID FOLIELIM** appliceras med roller eller pensel. Applicera minst 0,4 kg per m<sup>2</sup> vid limning av **Adda TÄTFOLIE**. För fast gnidning/pressning rekommenderas plastspackel med rundad hörn, skarvrulle och kombiverktyg. **Adda TÄTFOLIE** och **Adda FOLIE-TILLBEHÖR** ska alltid monteras i vått **Adda 2K RAPID FOLIELIM** så att fullständig övervätning mellan underlag och det som monteras uppnås. Kontrollera regelbundet att du får jämn heltäckande limfilm på båda ytorna. Applicera endast så mycket lim som kan beläggas inom monteringsstiden. Rekommendation att försegla **Adda FOLIE-TILLBEHÖR** med **Adda 2K RAPID FOLIELIM**.
- Plattsättningsbar:** **Adda 2K-System** är plattsättningsbar efter ca 4 - 6 timmar. Detta kräver ett absorberande underlag, att temperaturen ej understiger 20 grader under torktiden, samt en ej för hög RF i omgivningen.
- Rengöring:** Spill avlägsnas omedelbart med t.ex. svamp. Verktygen rengörs omedelbart med vatten. Härdad massa tas bort mekaniskt.

## TEKNISKE DATA

<b>Produkttyp:</b>	Cement och polymerbaserat tvåkomponentslim.
<b>Färg:</b>	Grå.
<b>Öppentid / pot-life:</b>	1 - 2 timmar i hinken efter korrekt blandning.
<b>Blandningsförhållande:</b>	Blanda först upp dispersionen till en jämn massa, sedan håll ca hälften av pulverkomponenten i den våta dispersionen, blanda i ca 2-3 minuter. Håll sedan i resterande pulver och blanda noggrant till större delen av pulverklumparna blandats ut. Låt massan vila i 2 minuter innan en ny kraftig omrörning genomförs. Omrörare av korgtyp Collomix DLX eller motsvarande är att rekommendera. Eventuella små återstående pulverklumpar påverkar ej produktens funktion. Vid delreparationer: använd ett decilitermått för att väga upp 2,5 deciliter dispersion, som blandas med ca 1 deciliter pulverkomponent. Rör om enligt ovanstående.
<b>Åtgång:</b>	Vid limning av tätfolie 0,4 kg / m <sup>2</sup> . Vid diffusionsöppen tätning 1,5 kg / m <sup>2</sup> .
<b>Öppentid: skinnbildning:</b>	5 - 20 minuter. Om materialet visar tecken på skinnbildning, bör man påföra nytt lager material för att få en färsk yta.
<b>Förpackning:</b>	Plasthink med insats: 3 kg, 9 kg.
<b>Hållbarhet/lagring:</b>	6 månader efter produktion, i öppnat originalemballage lagrat i torr miljö om + 10°C – + 40°C. <b>Produkten tål ej frost.</b> (se produktionsdatum på förpackningen).
<b>Hantering:</b>	Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Undvik hudkontakt med ohärdad produkt. Förvaras oåtkomligt för barn. Lim på huden avlägsnas med tvål och vatten. Rengör verktyg och ohärdat limspill med vatten. Torkat lim avlägsnas mekaniskt. Härdad produkt, engångsverktyg och väl tömt emballage lämnas för återvinning enligt lokala föreskrifter.

### BYGGTEKNISKA FÖRUSÄTTNINGAR:

Byggtekniska förutsättningar enligt relevanta underlagskrav i AMA Hus och gällande branschregler; BBV – Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, Säkra Våtrum – GVKs branschregler för tätskikt i våtrum, Säker Vatteninstallation och godkänd monteringsanvisning. För arbeten med väggnära brunnar gäller separat monteringsanvisning. **Adda 2K RAPID FOLIELIM** kan användas vid temperaturer mellan +10°C till +40°C. Material och underlag bör inte ha lägre temperatur än +10°C. Redovisade tork- och härdningstider gäller vid +20°C och luftfuktighet om minst 50 % RF. **\*OBS Alla angivna tider är vägledande, och förutsätter en temperatur på +23 °C i luft/underlag/material, och en luftfuktighet på 50 %.**

Adda Byggkjemi AS  
Gråterudveien 26  
N-3036 Drammen  
Tel: 32 26 09 99  
[www.adda.no](http://www.adda.no)  
[post@adda.no](mailto:post@adda.no)

Adda Center Sverige AB  
Elektrodgatan 2b  
S-721 37 Västerås  
Tel: 070 870 65 12  
[www.addacenter.se](http://www.addacenter.se)  
[info@addacenter.se](mailto:info@addacenter.se)

**Adda**

**TETT**  
**01.22**

: Tekniska data som ges, produktens egenskaper

är baserade på resultat från laboratorieexperiment och erfarenhet från praktiken.

Eftersom den praktiska användningen av produkten är utanför vår kontroll, kan vi inte ta ansvar för det slutliga resultatet.

Det rekommenderas att göra ett test i praktiken baserat på nuvarande förhållanden.